

Aqua-Hardener 8450

8450

Härter für wasserbasierte ADLER Lacksysteme für **Industrie und Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)


8450000210



Allgemeines

Polysocyanat-Härter für wasserbasierte Lacksysteme.

Anwendungsgebiete



Härterkomponente für wasserbasierte ADLER Möbellacke für den Möbel- und Innenausbau.


Härterkomponente für wasserbasierte 2K Fenster- und Haustürenbeschichtungen.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

- Aqua-Hardener 8450 (8450) sofort nach Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig untermischen.
- Wir empfehlen, vor Beginn der Verarbeitung eine Wartezeit von ca. 10 Minuten einzuhalten.
- Abgemischte Lacke und Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8004) (1:1 mit Wasser verdünnt).

Härterführende Teile von 2K-Anlagen: Clean-Smart 2K (8075000210).

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.


BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

200 g, 280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg, 25 kg

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Sicherheitstechnische Angaben



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.