

ADLER Aquafix ST

8141


Pasta strutturante per sistemi di rivestimento ADLER all'acqua per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Pasta strutturante per sistemi di rivestimento ADLER all'acqua incolore e pigmentati, come ad esempio ADLER Aqua-Soft CFB 30361 sgg., ADLER Pigmocryl 31105 sgg. o Aquawood Protor-Finish D NG 5808, per ottenere superfici strutturate.


Campi d'impiego



- Per superfici resistenti con effetto strutturante su ogni tipo di elemento di arredamento interno e all'esterno protetto.


LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente ADLER Aquafix ST 8141 alla vernice non indurita e non diluita; di seguito incorporare la quantità di catalizzatore e diluente necessaria.
- Le vernici mescolate devono essere elaborate come riportato nella rispettiva scheda tecnica.
- ADLER Aquafix ST 8141 comporta – secondo la quantità utilizzata – alla riduzione dell'effetto lucido della vernice.
- È possibile applicare ADLER Aquafix ST 8141 su strati di vernice (senza carteggiatura intermedia entro 24 ore), tuttavia l'effetto strutturante risulterà ridotto.

Quantità aggiunta



5 % - 8 %

Al massimo 5 % – 8 % parti in peso sulla vernice.

Secondo il sistema di rivestimento, si consiglia di aggiungere le seguenti quantità aggiuntive:

Vernici per mobili ADLER all'acqua:	5 %
Sistema Aquawood Protor-Finish:	8 %

Tempi di essiccazione

(a 23°C e con il 50% di umidità relativa)

L'aggiunta di ADLER Aquafix ST 8141 non influenza l'essiccazione dei sistemi di verniciatura.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.


Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

1 kg (250 g, 650 g soltanto per ST50)

Finezze

Sehr grob (molto ruvido) ST10	8141 040810
Grob (ruvido) ST30	8141 040830
Mittelgrob (semi-ruvido) ST50	8141 040850

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata/magazzinaggio**

Minimo 6 mesi in confezioni originariamente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Indicazioni tecniche di sicurezza

Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.