

# Aquafix UV 100

# 8148

Lichtschutzkomponente für wasserbasierte Möbellacke für **Industrie, Gewerbe und DIY**

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

Produktnummer

8148000210

### Allgemeines

Wasserbasierte UV-Absorber-Lösung für die Zugabe zu farblosen Bluefin Möbellacken. Das Produkt enthält eine einzigartige Wirkstoffkombination zur Absorption der UV-Strahlung. Der Farbton von dunklen Hölzern wird verstärkt, und die natürliche Alterung / Vergilbung des Holzes wird verzögert.

### Anwendungsgebiete



- Als Zusatz zu wasserbasierten, transparenten Grund- und Decklacken (Bluefin Möbellacke) zur Erzielung einer guten Lichtschutzwirkung auf vielen Holzarten im Möbel- und Innenausbau.
- Zur Verstärkung der Anfeuerung des Untergrundes, vor allem bei dunklen Holzarten.

## VERARBEITUNG

### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Aquafix UV 100 sorgfältig in den nicht abgehärteten und unverdünnten Lack einrühren; danach Härter und die benötigte Verdünnungsmenge einarbeiten.
- Abgemischte Lacke müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Die Mischung ist 12 Wochen lang verarbeitbar.
- Es ist grundsätzlich nicht möglich, alle Holzarten mit Hilfe von UV-Absorbern zu schützen. Bitte beachten Sie unsere **ARL 010 – Arbeitsrichtlinien für Verfärbung und Vergilbung des Holzes durch Sonnenlicht**.

### Zugabemenge



Helle Hölzer wie z.B. Ahorn, Eiche: 1,5 Gew.-% auf Lack  
 Dunkle Hölzer wie z.B. Nussbaum: 3 Gew.-% auf Lack

### Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)

Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Aquafix UV 100 nicht beeinflusst.

04-22 (ersetzt 02-22) ZKL 8148

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

---

**Reinigung der Arbeitsgeräte**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.



Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir Aqua-Cleaner 80080 (1:1 mit Wasser verdünnt).

---


**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

500 g

---

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 9 Monate in original verschlossenen Gebinden.



Vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

---

**Sicherheitstechnische Angaben**Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.