

Landweiß Kalkfarbe

4092

Badigeon à la chaux à usage privé et professionnel

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités

Badigeon à la chaux blanche, non filmogène, pour l'intérieur et l'extérieur. Écologique, très diffusible et recommandé pour bâtiments de construction écologique. La valeur pH élevée du produit inhibe la croissance des moisissures et des bactéries. Ce produit au bon pouvoir couvrant est inodore et formulé sans ajout de solvants, de plastifiants ni de conservateurs.

Qualités particulières Normes de contrôle



- **Produit ADLER green label** – testé selon 3 catégories: Environnement, Santé et sécurité et Durabilité. Veuillez également tenir compte de la fiche technique sur la durabilité.
- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



- Pour les supports minéraux tels que les enduit de plâtres à la chaux et de ciment à la chaux, le béton ainsi que les peintures ciment et minérales.
- Peinture pour façades et murs, pour l'intérieur et l'extérieur, la maison et la cour, les pièces d'habitation et les caves, les bâtiments destinés aux animaux, etc.
- Ne convient pas pour une application sur des peintures de dispersion ou à base de résine de silicone.

TRAITEMENT

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Une température de produit, de support et ambiante d'au moins + 10 C est nécessaire.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 10 - 25 °C à une humidité d'air relative entre 40 à 80 %.
- En cas de stockage prolongé, le badigeon à la chaux Landweiß peut s'épaissir quelque peu, c'est pourquoi il est recommandé de commencer par très bien mélanger la peinture et de ne la diluer qu'ensuite si nécessaire.
- Veuillez à une bonne ventilation pour fixer le revêtement.

03-23 (remplace 06-21) ZKL 4092


ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax: 00043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.

- Appliquer mouillé sur mouillé en une seule fois pour éviter l'accumulation.
- Les traces de corrections en surface dépendent de nombreux facteurs et sont par conséquent inévitables (voir fiche technique 25 du BFS).
- Ne pas peindre des joints et des profils d'étanchéité à élasticité permanente (cela peut entraîner la fissuration ou l'altération du revêtement) !
- **Bien couvrir le verre, la céramique, la pierre naturelle, le clinker, le métal et les surfaces vernies.**
- Enlever immédiatement à l'eau les projections de peinture.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat. Les écarts entraînent des défauts de film et des problèmes d'adhérence ainsi que des altérations de la stabilité aux intempéries et des teintes.

Technique d'application



Procédé d'application	Pinceau	Au rouleau
Diluant	Eau	
Ajout de diluant en %	5 – 10 %	
Rendement par application (m ² /kg)	env. 5	

La forme, la qualité du support et l'humidité du bois ont une influence sur la consommation/le rendement. Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Couches suivantes	après env. 8 heures
-------------------	---------------------

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Éviter les rayons directs du soleil!

Nettoyage des outils

Immédiatement après usage avec de l'eau et du savon.



SUPPORT

Type de support

Supports minéraux (enduits de chaux, de ciment à la chaux et au ciment, enduits de torchis, pierre naturelle, grès calcaire, béton), peintures minérales bien adhérentes.

Qualité de support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, etc. et de poussière, mais il doit également être approprié au revêtement.

Veillez respecter la norme ÖNORM B 3430, partie 1 et ÖNORM B 2230, partie 1.

Voir aussi VOB, partie C, DIN 18363, paragraphe 3; Travaux de peinture et de vernissage.

Les revêtements qui s'écaillent doivent être éliminés intégralement.

Préparation de support

- Réparer les petites fissures, les trous ou les aspérités avec un enduit approprié à base de chaux ou de ciment.
- Brosser à sec les efflorescences salines ou en éliminer la cause.
- Sur les surfaces grossièrement poreuses, légèrement friables ou absorbantes, appliquer une couche d'apprêt avec un apprêt au silicate.
- Préhumidifier à l'eau les supports propres, secs et bien adhérents.
- Traiter les attaques des algues, de la mousse et de la moisissure à l'extérieur avec Aviva Fungisan 8308.
- Traiter l'apparition de moisissures à l'intérieur avec Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 ou Aviva Fungisan 8308.
- Enlever les peintures de dispersion avec Abbeizer Express 8313 et un nettoyeur haute pression.

Crépis des groupes de mortiers P I, P II et P III

Laisser reposer les nouveaux crépis non traités pendant trois à quatre semaines. Les parties de crépi corrigées doivent être bien délimitées et asséchées.

Sur les surfaces grossièrement poreuses, légèrement friables ou absorbantes, appliquer une couche d'apprêt avec Aviva Silikat Grundierung 40790 dilué à 1:1 avec de l'eau.

Sur les supports en plâtre très absorbants et friables, si nécessaire, appliquer au préalable deux couches mouillées sur mouillé d'Aviva Silikat Grundierung 4079 dilué à 1:1 avec de l'eau.

Surfaces en béton

Nettoyer mécaniquement les dépôts de saleté, les agents réduisant l'adhérence ou la couche farineuse.

Sur les surfaces grossièrement poreuses, légèrement friables ou absorbantes, appliquer une couche d'apprêt avec Aviva Silikat Grundierung 4079 dilué à 1:1 avec de l'eau.

Revêtements minéraux bien adhérents

Sur les surfaces grossièrement poreuses, légèrement friables ou absorbantes, appliquer une couche d'apprêt avec Aviva Silikat Grundierung 4079 dilué à 1:1 avec de l'eau.

Enduit de torchis

Nettoyer le support. Appliquer une couche d'apprêt avec Aviva Silikat Grundierung 4079 dilué à 1:1 avec de l'eau.

Toujours effectuer un essai de revêtement et vérifier la présence éventuelle de colorations brunes.

Veillez prendre en compte les fiches techniques de chaque produit.

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Généralités	Les cycles de vernissage suivants sont exemplaires
Couche de fond	Voir préparation du support
Couche intermédiaire	1 x Landweiß Kalkfarbe 4092 dilué avec 5 - 10 % d'eau.
Couche finale	1 x Landweiß Kalkfarbe 4092 si nécessaire dilué avec un maximum de 5 % d'eau.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	14 kg		
Teintes	<table border="0"> <tr> <td>WeiÙ (blanc)</td> <td>4092056494</td> </tr> </table> <p>Pour garantir une uniformité des teintes, les produits appliqués sur une surface doivent porter le même numéro de lot.</p>	WeiÙ (blanc)	4092056494
WeiÙ (blanc)	4092056494		
Produits complémentaires	<p>Aviva Silikat Grundierung 4079 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 Aviva Fungisan 8308 Abbeizer Express 8313</p>		

AUTRES INDICATIONS

Durabilité/stockage	<p>Au moins 1 ans dans son récipient d'origine fermé.</p> <p>Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30° C).</p> <p>Bien refermer les récipients entamés et les utiliser au plus vite.</p>				
Données techniques	<table border="0"> <tr> <td>Teneur en COV</td> <td>Valeur limite CE pour Landweiß Kalkfarbe (Cat. A/C): 40 g/l.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Landweiß Kalkfarbe contient < 1 g/l de COV.</td> </tr> </table>	Teneur en COV	Valeur limite CE pour Landweiß Kalkfarbe (Cat. A/C): 40 g/l.		Landweiß Kalkfarbe contient < 1 g/l de COV.
Teneur en COV	Valeur limite CE pour Landweiß Kalkfarbe (Cat. A/C): 40 g/l.				
	Landweiß Kalkfarbe contient < 1 g/l de COV.				

Données techniques de sécurité

Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.

Les restes liquides de produit peuvent être éliminés comme déchets de peintures à l'eau, les résidus séchés de produit comme peintures durcies ou comme déchets ménagers.

Landweiß Kalkfarbe est fortement alcalin.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.