

ADLER Legno-Hartwachsöl NV

50801 f

Univerzální, ekologický **tvrdý voskový olej** pro průmysl a řemeslo.

POPIS PRODUKTU

Obecně

Kombinace na bázi přírodních vosků a olejů k ošetření jehličnatého a listnatého dřeva. Produkt s velmi dobrou penetrací, výborným teperováním dřeva, velmi dobrou plnivostí, velmi dobrou odolností vůči vodě, příjemný na dotek.

Tuhnutí probíhá vázáním kyslíku (oxidativní schnutí).

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy




- Antistatický
- **DIN 53160/1 a DIN 53160/2:** Odolnost vůči slinám a potu.
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček; Migrace určitých elementů (uvolňování těžkých kovů)
- Splňuje směrnice pro rakouskou ekoznačku UZ 06 a RAL-ekoznačku 38 pro nábytek a další trojrozměrné předměty.
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+

Obsah látek

Přírodní rostlinný olej a vosk (Iněný olej, slunečnicový olej, sójový olej, karnaubský vosk a vosk kandelíla), neobsahuje olovo, kobalt a isoparafiny.

Oblasti použití



- Pro standardně namáhané plochy nábytku a dřevěných dílců v interiéru, jako např. nábytek ložnice a obývací pokoje, stejně jako dřevěné podlahy.
- Vnitřní povrchy nábytku a skříněk kvůli možnému zápachu nanést maximálně 1x tenče.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím, produkt před použitím rozmíchat.
- Teplota produktu, předmětů a místnosti musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Nanesený olej nechte působit několik minut a potom setřete přebytek bavlněnou hadičkou nebo klubkem gázy ve směru dřevěných vláken.
- Vzhledem k vysokému obsahu pevných částic zpravidla stačí jedno nanesení.

- **Pozor:** Je potřebné dbát na rovnoměrné broušení jako i rovnoměrný nános oleje!

Technika nanášení



Způsob nanášení	Pohárková pistole	Natírání	Válečkování	Stříkání
Tryska (ø mm)	1.5 - 1.7	-	-	-
Stříkácký tlak (bar)	cca 3 - 4	-	-	-
Spotřeba v (g/m²)	cca 30 – 50	-	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)1)	-	cca 15 – 30		
1) Vydatnost včetně přísady ředidla a ztráty rozstříkem.				

Produkt je připravený ke zpracování.

Forma, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/ vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Následná úprava	po cca 12 hod.
Kompletně proschnuto	cca 7 dní

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého sušení zajistěte dobré větrání místnosti. Slabá výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování prodlužuje sušení.

Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může dojít k delší době schnutí.

Čistění náradí



S ADLER Legno-Reiniger 80025.

PODKLAD

Druh podkladu

Jehličnaté a listnaté dřeviny.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

Vlhkost dřeva

Tvrdé dřevo: 12 % +/- 2 %
Jehličnany: 15%± 2%

Příprava podkladu

Nábytek

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 180 - 240

Dřevěné a parketové podlahy

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 100 - 150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základování Podle potřeby 1 x ADLER Legno-Hartwachsöl NV 50801 f
Mezischnutí: cca 12 hod.

Mezibroušení



Lehké broušení: zrnitost 280 - 360
Odstranit prach vzniklý broušením.

Vrchní nátěr

1 x ADLER Legno-Hartwachsöl NV 50801 f

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Čištění & ošetřování

Čištění vodou s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 nebo jemným prostředkem na čištění domácnosti. Při znečištění mastnotou použijte ADLER Legno-Reiniger 80025. Čištění je možné nejdříve po 14 dnech od nánosu tvrdého voskového oleje.

Pro osvěžení a péči aplikujete 1 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a odstraňte přebytek.

Prosíme dbejte na naši směrnici „**Návod na údržbu podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem ADLER Legno-Hartwachsöl**“ a „**Návod na údržbu nábytku ošetřených tvrdým voskem ADLER Legno-Hartwachsöl**“.

Dbejte prosím pokynů v technických listech od příslušných produktů.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikost balení

5 l; 20 l

Barevné odstíny

ADLER Legno-Hartwachsöl NV 50801
bezbarvý
ADLER Legno-Hartwachsöl NV bílý 50802


- Pro posouzení výsledného vzhledu, doporučujeme vytvořit vzorek zvolené kombinace na originálním podkladu

Doplňkové produkty

ADLER Legno- Reiniger 80025
ADLER Legno-Pflegeöl 50882
CLEAN Möbelreiniger 96490
CLEAN Parkettreiniger 42198

DALŠÍ POKYNY

Trvanlivost / skladování



Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Doporučujeme přelit obsah použitého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatinaci / tvorbě škraloupu.

Bezpečnostně-technické informace



Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu **www.adler-lacke.com**.

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

U hadříků, které jsou napuštěny látkami vedoucími k rychlé oxidaci, hrozí nebezpečí samovznícení! Potřísněné hardy nechte uschnout

rozprostřené. Uchovávejte v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě.

Zpracování výrobku v stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané!
