

ADLER Legno-Parkettöl

50871

Oxidatívne schnúci olej pre parketársky priemysel

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Rýchloschnúci bezfarebný parketový olej určený na nanášanie navalovaním pre priemyselnú aplikáciu na listnaté a ihličnaté drevy. Veľmi dobrá penetrácia do podkladu, dobré zvýraznenie dreva, príjemný na dotyk, veľmi dobrá plnivosť, veľmi dobrá vodoodolnosť, antistatický.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Špeciálne vlastnosti Skúšobné normy

- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení produktov na povrchovú úpravu stavebných prvkov podľa emisií prchavých škodlivín: A+



Obsah látok

Modifikovaný rastlinný olej, vosky, matovacie prostriedky, bezaromatický benzín, bezolovnaté a bezkobaltové vysušovadlá.

Oblasti použitia

- Na priemyselnú povrchovú úpravu hotových parketových dielcov.



SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie




- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 20 – 25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu cca 40 – 60 %.
- Na spomalenie schnutia je možné použiť až 10 % ADLER Legno-Reiniger 80025.
- Pre rovnomerný nános je potrebné zapracovať materiál do podkladu kefou.
- Pozor! Je bezpodmienečne nutné použiť pogumovaný nanášací valec odolný benzínom (napr. PU pogumovanie)

01-22 (nahrádza 10-18) ZKL 7004

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel.: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk

Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúcemu/používateľovi podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Technológia nanášania

0 – 10% 80301

Spôsob nanášania	Navalovanie
Riedenie	ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301
Prídavok riedidla v %	0 – 10 %
Množstvo na nanášanie (g/m ²)	6 – 12 na nános

Produkt je pripravený na spracovanie.

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



< 30 min.

prach sa nelepí	< 30 min.
manipulovateľný a stohovateľný	po cca 1 – 3 hod. s núteným sušením: cca 5 – 10 min

Uvedené doby sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreveniny, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Na dosiahnutie dokonalého schnutia zaistíte dostatočnú výmenu vzduchu v miestnosti. Nízkou výmenou vzduchu, napr. vzhľadom na príliš malú vzdialenosť medzi upravovanými plochami, sa vysychanie výrazne spomaľuje.

Nižšie teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže dôjsť k dlhšej dobe schnutia.

Čistenie náradia

80025 80301

S ADLER Legno Reiniger 80025 alebo ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Jemno- a hrubopórovité listnaté a ihličnaté dreveniny

Nevhodné na tropické dreveniny ako Ipe, Massaranduba, Bangkirai atď.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk vosk, silikón, živica atď., zbavený dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreveniny: 12 % +/- 2 %

Ihličnaté dreveniny: 15 % +/- 2 %

Príprava podkladu

Odstupňované brúsenie dreva do zrnitosti P180

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základná vrstva**

ADLER Legno-Parkettöl 50871

Schnutie pri izbovej teplote: cca 1 – 3 hodiny

Medzibrúsenie

zrnitosťou P100 – P150

Brúsny prach odstrániť.

Je nutné zabrániť prebrúseniu, pretože inak môže dôjsť k rozdielom vo zvýraznení podkladu, ktoré sa žltnutím počas starnutia ešte zvýraznia!

Vrchné lakovanie

ADLER Legno-Parkettöl 50871

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie & údržba**

Čistite pomocou ADLER Clean-Parkettreiniger 42198 alebo handričkou navlhčenou vodou a jemným čistiacim prostriedkom do domácnosti alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom. Nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky. Pri znečistení masťou použite ADLER Legno-Reiniger 80025.

Na **osvieženie a starostlivosť** aplikujte 1 - 2x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a odstráňte prebytok.

Dodržujte, prosím, naše pracovné smernice **ARL 251 – Návod na údržbu povrchov ošetrených Legno-Parkett-Öl.**

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

10 l, 20 l

Farebné odtiene/stupne lesku

Farblos (bezfarebný, hlboko matný)

50871

Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.


Súvisiace produkty

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301

ADLER Legno-Reiniger 80025

ADLER Clean-Parkettreiniger 42198

ADLER Legno-Pflegeöl 50882

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Minimálne 6 mesiacov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Spracovanie produktu v striekacích kabínach, ktoré sú kontaminované striekacím prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je zakázané z dôvodu rizika samovznietenia!