

Rostumwandler Spray

8058000200

Pasywujący, fosforanujący, bezbarwny **odrdzewiacz do zastosowań amatorskich i rzemiosła**

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny, gotowy do użycia, bezbarwny i kompatybilny z lakierami preparat na bazie kwasu fosforowego do odrdzewiania i pasywacji żelaza i stali. Zamienia resztki rdzy w pasywujący fosforan żelaza. Poprawia ochronę przed rdzą i trwałość kolejnych powłok.


Obszary zastosowania



- Wydajne odrdzewianie żelaza i stali.
- **Ważne:** produkt nie zastępuje podkładu antykorozyjnego!

STOSOWANIE

Informacje dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem wstrząsnąć.
- Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C ani powyżej 30°C i/lub przy względnej wilgotności powietrza > 80%.
- Ilości nanoszone są zależne od stopnia tworzenia się rdzy.
- **Ważne:** Rostumwandler Spray nie nakładać na czysty lub ocynkowany metal. Nie należy również spryskiwać już polakierowanych powierzchni.
- Nie stosować w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego, deszczu, ekstremalnie wysokiej wilgotności powietrza, silnego wiatru i mrozu.

Technika nanoszenia



Metoda nanoszenia	Spryskiwanie
Wydajność na pojedyncze naniesienie (m ² /l)	ok. 10

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt, jakość i wilgotność podłoża wpływają na zużycie / wydajność.

Czasy schnięcia

(w temp. 23°C oraz przy wilgotności względnej 50%)



Można nanosić kolejną warstwę	po ok. 5 godz.
-------------------------------	----------------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Zardzewiałe żelazo i stal

08-18 (zastępuje 11-17) ZKL 8058

ADLER-Polska sp. z o.o. ul. Tyniecka 229, 30-376 Kraków
Tel: 48 12 252 40 01-04 e-mail: biuro@adler-lakiery.pl

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla nabywcy/użytkownika, należy je jednak indywidualnie dopasować do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i możliwości zastosowania dostarczonego produktu decyduje nabywca/użytkownik na własną odpowiedzialność, zalecamy zatem wykonanie próbki w celu sprawdzenia zgodności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni polysku.

Przygotowanie podłoża Brud, luźną rdzę i pozostałości farby przeniknięte rdzą usunąć mechanicznie (czyszczenie pod wysokim ciśnieniem, szczotka druciana, szpachelka lub papier ścierny) bądź przy użyciu ADLER Abbeizer-Express 831300300.

Prosimy zapoznać się z kartami technicznymi produktów.

BUDOWA POWŁOKI

Nanoszenie produktu

- Zardzewiałe miejsca spryskać obficie. Szczotkowanie za pomocą stalowej szczotki przyspiesza proces odrdzewiania.
- Po ok. 2 godzinach tworzy się szara warstwa pasywna.
- Następnie przemyć wodą (nadmiar kwasu fosforowego może tworzyć białawą skorupę zmniejszającą przyczepność).

Warstwa podkładowa Po zastosowaniu Rostumwandler Spray 8058000200 nanieść warstwę podkładową stosując ADLER Metallgrund 54033 ++, ADLER Unigrund 54065 ++, ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 + lub ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ++.

Prosimy zapoznać się z kartami technicznymi produktów.

Nawierzchnia Następnie można nałożyć wybrany lakier ADLER. Szczególnie dobrze nadają się:

ADLER Kunstharz Glanzlack
ADLER Kunstharz Mattlack
ADLER 5in1 Buntlack

Prosimy zapoznać się z kartami technicznymi produktów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości pojemników 1 l

Kolory/stopnie połysku Farblos (bezbarwny) 8058000200

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie Przynajmniej 3 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Dane BHP



Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania jak również utylizacji znajdują Państwo w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl.

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.